⑲ 日本国特許庁(JP) ⑩ 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-77137

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)3月16日

H 01 L 21/56

E

6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

会発明の名称 電子回路の樹脂封止方法

> 頭 昭63-229602 ②特

22出 頤 昭63(1988) 9月13日

⑫発 明 者 間ケ部 明 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

②出 願 人 セイコーエプソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

蚏

1. 発明の名称

電子回路の樹脂封止方法

2 特許請求の範囲

集積回路(以下I 0 と略す)チップの実装され た電子回路基板の表面を對止する樹脂封止方法に おいて、常温雰囲気中では、IOチップのポンデ ィング部分を損傷しない様な形状で存在させ、前 記IOチップ奥装部分にカブセル状に覆わせ、浴 触・再硬化に必要な温度サイクルを加える事で樹 **脂封止作業を完了出来る様に、熱可塑性を持たせ** た事を特徴とする、電子回路の樹脂封止方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、熱可塑性樹脂を用いた電子回路の樹 脂封止方法に関するものである。

・[従来の技術]

従来、電子回路の樹脂封止には、主として 2 被 性の熱硬化性樹脂を用いていた。又、第5図は、 従来の樹脂封止方法を示す図面であり、粘度の低。 い熱硬化性の樹脂6を黛出装置5を用いて、ポン ディングの終了したIOチップ上に供給している

さらに第る図も従来の樹脂對止の別の方法を示 す図面であり、液体盤布用のハケフを用いて、熱 硬化性の樹脂もを造る。この場合、無硬化性の樹 脂6の供給される際の荷重及び衝撃で金ワイヤー が下がりIOチップ4の表面端部に接触し、框気 的ショートとなる場合が多い。又、樹脂を供給す る際のハケ等で金ワイヤーに損傷を与える場合も あり、安定的な樹脂供給は困難である。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら従来技術では、封止部分に手作業 で樹脂を供給する際に、使用する樹脂が常温中で 低粘度の流動状態の為、適正供給量の関断が困難 である。 不必要部分への流出の可能性が高い、ハケ等の供給治具により I O チップポンディング部分の酸壊が起きる等の問題点があった。

そこで本発明は、従来のこの様な問題点を解決する為、熱可塑性樹脂を用いて、良好な樹脂封止 方法を提供する事を目的とする。

[課題を解決する為の手段]

上記問題点を解決する為に、本発明の樹脂封止方法は、エロチップの実装された電子回路基界回路を対止する樹脂封止方法において、常温報題気中では、エロチップのポンディンク部分を損傷しない様な形状で存在させ、前記エロチップ要といかにカプセル状に変わせ、溶融・再硬化に変要な温度サイクルを加える事で樹脂封止作業を完了出来る僕に、熱可塑性を持たせる事を特故とする

[寒施例]

以下に本発明の実施例を図面に基づいて説明す

第4図は、本発明の他の実施例を示すもので、 熱可塑性樹脂 1 を箱型にしたものである。この場合、樹脂で封止される面積は小さくなり、他の実 装部品への影響は少なくなる。

[発明の効果]

本発明は、以上説明した様に、電子回路の樹脂對止にカブセル状の熱可塑性樹脂を使用する事により、エロチップのワイヤーボンディング部分を破壊する事なく安定的に、しかも簡単に樹脂對止が出来る効果がある。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる電子回路の樹脂對止方法を示す断面図、第2図,第3図は、本発明を実施した際の樹脂封止経過図、第4図は、本発明の他の実施例を示す図である。又、第5図,第6図は、従来の電子回路の樹脂封止方法を示す図である。

1 ……カプセル状の熱可塑性樹脂

る。第1図は、本発明の実施例を示す電子回路基 板の断面図である。固化した熱可塑性樹脂1をカ ブセル状にして、電子回路基板2上へ実装された 10チップ3の上に覆いかぶせる。この際に、削 記熱可塑性樹脂1は、IOチップ3と電子回路基 板2との電気的接続をとる金ワイヤー4に触れる 事があってはならない。この状態で熱可塑性樹脂 が軟化・溶融する温度を雰囲気として加えると、 第2図に示す様に、熱可塑性樹脂はその特性上、 軟化・溶験を開始し極めて低速度,低衝撃でIO チップ3と接触し始める。さらに時間を経過させ ると、第3回に示す様に、熱可塑性樹脂1と電子 回路基板2及びIOチップ3との間隔は無くなり 、完全に封止された状態となる。この際、熱可塑 性樹脂1は、溶敝した状態であるが、その粘度に より円形古噴状の形状を保持する。この後再度雰 囲気温度を常温に戻すと、熱可塑性樹脂1は、第 3 図の形状のまま硬化し固体状態となり、電子回 路基板 2 上の I 0 チップ 3 の樹脂對止は完了する

2 … … 回路基板

3 … … I O チップ

4……金ワイヤー

5 … … 熱硬化性樹脂對止逾出装置

6 … … 熱硬化性樹脂

7 ……熱硬化性樹脂強布用ハケ

以上

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木喜三郎(他1名)

特開平2-77137 (3)











